



ALPHA GREASE

ALPHA GREASE GOLD EP 00

смазка литиевая универсальная

Многофункциональная смазка, изготовленная на основе смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных литиевым мылом с композицией противозадирных, противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок. ALPHA GREASE GOLD EP 00 подходит для использования в широком диапазоне температур от -30 °С до +130 °С, а также в условиях влажности. Благодаря своему составу обеспечивает эффективную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие износа и коррозии даже в условиях высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- централизованные системы смазки (грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, горной и строительной техники, где необходимо использовать смазочный материал класса NLGI 00)
- закрытые и открытые зубчатые передачи
- смазка сцеплений трансмиссий
- подшипники качения и скольжения
- смазка деталей, изготовленных из цветных металлов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- гарантирует работоспособность в широком диапазоне температур от -30°С до +130°С
- обладает высокими противозадирными свойствами
- имеет стабильно - высокие эксплуатационные характеристики
- обеспечивает отличную антикоррозионную защиту
- увеличивает срок службы оборудования
- проявляет устойчивость к окислению, коррозии, разрушительному воздействию воды

ВИДЫ УПАКОВКИ

ведро 17 кг
бочка 170 кг

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 5 лет от даты производства.
Хранить крышкой вверх.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA GREASE GOLD EP 00
Внешний вид	-	однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Класс NLGI	DIN 51818	00
Тип загустителя	-	литиевое мыло
Диапазон рабочих температур, °С	-	От -30°С до +130°С
Пенетрация при температуре 25°С с перемешиванием (60 дв. ударов), в пределах	ГОСТ 5346-78	400-430
Вязкость эффективная при температуре -30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 ⁻¹ с, Па·с	ГОСТ 7163-84	708
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	ГОСТ 7142-74	33
Смазывающие свойства на ЧШМ, (20±5) °С, 196 Н:		
- нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490-75	2450
- диаметр пятна износа		0,3

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: info@alpha-oil.ru www.alpha-oil.ru

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89