



## ALPHA OIL REDUCING CLP-150

масло редукторное на минеральной основе

### ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное индустриальное редукторное масло для применения в зубчатых передачах современного промышленного оборудования. Представляет собой композицию качественных минеральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, обеспечивающих высокие антикоррозионные, противоизносные, антиокислительные, противозадирные и противопенные свойства. ALPHA OIL REDUCING CLP-150 – достойная замена импортных редукторных масел, произведенных по DIN 51517 часть 3.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для применения в редукторах с коническими, шевронными, планетарными и цилиндрическими передачами в различных отраслях промышленности (горнодобывающей, машиностроительной, строительной, металлургической, нефтяной). Широко используется в циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках. Подходит для узлов трения автоматических процессов горячей штамповки и прочих высоко нагруженных механических приводов индустриального оборудования.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- создает повышенную защиту от износа, задиров и поверхностной коррозии снижая затраты на ремонт и простой оборудования
- выдерживает повышенные нагрузки и высокие рабочие температуры. Сохраняет эксплуатационные свойства в помещениях с высокой температурой и в жарком климате.
- сохраняет нейтральность к цветным металлам и совместимость с материалами уплотнений
- защищает оборудование от коррозии даже в присутствии воды
- снижает износ зубчатых колес и подшипников за счет образования прочной масляной пленки

### СООТВЕТСТВИЯ ▪ СПЕЦИФИКАЦИИ ▪ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

- DIN 51517 часть 3 ▪ MAG P-77 ▪ AGMA 9005-E02 AIST 224 ▪ Daniele

### ВИДЫ УПАКОВКИ

- бочка 175 кг
- канистра 17.5 кг

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателя	метод испытания	ALPHA OIL REDUCING CLP-150
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371-2018	98
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	158,6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2021	250
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91	-18
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	0,2
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490-75	0,35
Индекс задира, Н (кгс)	ГОСТ 9490-75	392 (40)
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см <sup>3</sup> :	ASTM D 892	
- при 24°C		10/0
- при 94°C		10/0
- при 24°C (после испытания при 94°C)		10/0

Типовые характеристики являются усредненными значениями и могут иметь отклонение в ограниченных пределах.

ООО «ПТК Завод имени Шаумяна»

192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3, литер Р

E-mail: [info@alpha-oil.ru](mailto:info@alpha-oil.ru) [www.alpha-oil.ru](http://www.alpha-oil.ru)

Получите консультацию по применению смазочных материалов ALPHA OIL: тел.: +7 (812) 209-39-89